

簡剥宣言 PLUS+ (プラス)

〒 103-0004



東京都中央区東日本橋 2-1-6

株式会社 中川ケミカル

TEL 03-5835-0341 FAX 03-5835-0374

■ 特長

- 特殊ジェル仕様の塩化ビニルフィルム(以下塩ビフィルム)の除去、及び糊除去剤です。
- 塗布する場合はヘラ、刷毛等で塗布します。
- 塗布から除去時間の目安 夏場: 15 分~30 分/冬場: 30 分~1 時間
※除去時間は目安です。状況に応じ調整願います。

■ 用途

- アクリル板(キャスト製造)に貼られた塩ビフィルム、及び糊の除去。
※特にアクリル板(押出製造)のお取扱にはご注意ください。
※アクリル板は薬品に弱い材質ですので、30 分以内に除去して下さい。
- アルミ・ステンレス(保冷車・運搬車・一般サッシ・その他)に貼られた塩ビフィルム、及び糊の除去。
※本剤をアルミ・ステンレスにご使用の場合、表面のクリアは取れてしまいますのでご注意ください。
- 焼付塗膜(一般乗用車・ライトバン・ワンボックスカー・各種自動販売機・その他)に貼られた塩ビフィルム、及び糊の除去。
※塗装膜の薄い車両は塗装を侵す場合がありますのでご注意ください。
- 使用前には目立たない部分で下地検査をして安全を確かめてからご使用下さい。

■ 使用方法

- 使用する前にあらかじめ缶をよく振って下さい。
- 必要量を金属容器等にあげて下さい。
- 塩ビフィルムの上にヘラ、刷毛、ブラシ(ナイロン質)、ローラー等で厚めに塗布して下さい。
- 塩ビフィルムの質や厚み、施工年数によって違いはありますが、夏場や薄いフィルムは 15 分~30 分、冬場や厚いフィルムは 30 分~1 時間位でスキージ、ヘラ等で除去して下さい。
- 冬場の表面温度が低い場合、作業時間・効率を上げるためにマスク(ポリエステルシート)を使用し、その上からドライヤー・遠赤外線ライトでその部分を温めると溶解時間が短縮できます。

■ 使用上の注意

- 薬剤が固くなる場合がありますので、開封後は早めに使い切るようにお願いします。
- 本剤をアルミ・ステンレスにご使用の場合、表面のクリアは取れてしまいますのでご注意ください。
- アクリルにご使用の場合、本剤塗布後 30 分以上放置するとアクリルを傷める危険性があります。
- アクリル以外のプラスチック、及び下地が常乾型塗膜(ラッカー1液)には使用できませんのでご注意ください。
※あらかじめ目立たない部分で下地検査を行って下さい。
- 真夏時の塗面温度が 50℃を越える場合(手で触って熱いと感ずる温度)で使用しますと下地を傷める危険性がありますので、その場合、表面温度を下げてからご使用下さい。
- ご使用の際、目を保護するため、ゴーグル・保護メガネをご使用下さい。また、肌が敏感な方はゴム手袋を着用する事をおすすめします。
- 肌に付着した場合、(本剤は中性溶解剤で刺激性は少ないですが)安全の為、洗剤等で水洗いして下さい。
- 使用後は密栓し、幼児の手の届かない冷暗な場所に保管して下さい。